



Ficha técnica

placopasta 60

Masilla en polvo de secado rápido

Información de producto

Masilla en polvo para placas de yeso aplicable de forma manual. Recomendada para el tomado de junta y pegado de cinta. Con alta adherencia y acabado liso.

Rendimiento / Consumo

Consumo (aprox.) de una bolsa de Placopasta 60' rinde 34m² para tomado de juntas.

Una bolsa de 20kg de Placopasta 60', empastado con la cantidad de agua recomendada equivale a 30kg (aprox.) de masilla lista para usar.

Superficie de aplicación

Para tomado de juntas y esquinas de paredes, revestimientos, cielorrasos, gargantas, columnas y taparrollos en ambientes interiores. También puede aplicarse sobre revoque, hormigón, HCCA, sin necesidad de punte de adherencia.

Beneficios



Acabado fino



Fácil de fijar



Estética y calidad superior



Mayor productividad

Presentaciones

Bolsa

20Kg

Dureza



Tiempo de trabajo

60'

Tips y seguridad

- Mantener el material en lugares cubiertos en resguardo de la luz solar y de la humedad.
- El tiempo máximo de conservación es de 12 meses. Preparar sólo el material a utilizar.
- en 1 hora. NO agregar yeso en polvo. Se recomienda el uso de elementos de protección personal. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos, en el caso de que así sea no frotar la zona, lavar con abundante agua y concurrir al médico. Evitar el contacto prolongado con la piel, lavar con agua.
- No ingerir, en caso contrario enjuagar la boca con agua y concurrir al médico.
- Evitar la inhalación.
- El sustrato donde se aplicará Placopasta 60´ debe estar sano, limpio y libre de polvo, humedad, grasa, capas de pintura mal adherida, restos de papel o cualquier otro material que pueda dificultar la correcta adherencia del producto o provocar su desprendimiento posterior.

Preparación del soporte

- El sustrato donde se aplicará Placopasta 60´ debe estar sano, limpio libre de polvo, humedad, grasa, capas de pintura mal adherida, restos de papel o cualquier otro material que pueda dificultar la correcta adherencia del producto o provocar su desprendimiento posterior.

Modo de empleo



Tomado de juntas: aplicar una capa fina de masilla en las uniones de las placas con espátula de copa de 6" (15cm) y dejar secar. Ancho aproximado de 15cm.



Colocación de cinta: aplicar una segunda capa de masilla con espátula copa de 6" (15cm) sin dejar secar, pegar la cinta de papel en el centro de la unión de las placas y retirar el excedente. Dejar secar. Ancho aprox. 15cm.



Recubrimiento de cinta: aplicar una capa fina de masilla utilizando una llana o espátula de 12" (305 cm) para realizar un masillado más ancho y dejar secar 3 hs. Ancho aprox. 30cm



Recubrimiento final: Una vez que haya secado el paso anterior, aplicar una última capa de masilla utilizando una llana o espátula de 12" (305 cm). Dejar secar. Ancho aprox. 35 a 40cm.



Recubrimiento de tornillos: cubra la cabeza de los tornillos con masilla Placopasta 60´, pasando 2 manos con espátula copa, sobre la impronta de los tornillos.



Terminación de superficies: finalizado el proceso de masillado, lijar suavemente sobre la superficie con papel de lija al agua de grano fino.

JULIO-2026 | ARPL-PLACOPASTA60-V01

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA si se requiere de un tratamiento especificado. Calcular la Fecha de datos de seguridad.

Centro nacional de intoxicaciones: 0800 333 0160

Hospital POSADAS: (011) 46546648 / (011) 4658 7777

El presente documento posee carácter meramente informativo. Grupo Saint-Gobain. se reserva el derecho de modificar la información aquí contenida en cualquier momento y sin previo aviso.

Grupo Saint-Gobain no asume responsabilidad alguna por daños de cualquier naturaleza, incluyendo, pero sin limitarse a, daños indirectos o lucro cesante, salvo en aquellos casos en que los mismos se deban a fraude o dolo imputable a Grupo Saint-Gobain.

Asimismo, Grupo Saint-Gobain no garantiza la total exactitud, fiabilidad, exhaustividad ni la ausencia de errores de la información contenida en este documento.

Grupo Saint-Gobain declina toda responsabilidad por el uso de materiales o productos que no sean los aquí especificados, por un uso contrario a las normativas y/o legislación aplicable, o por la incorrecta aplicación de los productos o de la información técnica aquí provista.

ASISTENCIA
TÉCNICA

0800 - 800 - 93237

